



LANIFICIO  
dell'OLIVO  
Italian Fancy Yarns

# Loto

NM.8000

75% COTONE 20% POLIAMMIDE 5% ELASTAN

75% COTTON 20% POLYAMIDE 5% ELASTANE

## IMPIEGO

AD UN CAPO MACCHINE RETTILINEE FINEZZA 5

## END USE

ONE END ON FLAT KNITTING MACHINES 5 GAUGE

### NORMATIVE E CAPITOLATI

♦ Il filato è prodotto in conformità con il regolamento europeo **REACH** per richieste di conformità ad altri capitoli o leggi si prega di farne specifica richiesta al momento dell'ordine, affinché possiamo valutarne fattibilità e costi.

♦ Il filato contiene fibre cellulosiche volumizzate, si raccomanda di verificare che tutte le caratteristiche del filato soddisfino i requisiti richiesti dal Vostro prodotto, anche in considerazione del tipo di lavorazione da effettuare e dell'utilizzo previsto. Può essere necessario selezionare i punti maglia e/o adeguare le operazioni di finissaggio al fine di rispettare la norma CFR 1610.

### REGULATIONS AND LAWS

♦ This yarn is produced in accordance to the european regulation **REACH**. when the conformity to other regulations or laws is required, we kindly ask our customers to specify the request at the moment of the order, to let us evaluate the feasibility and relative costs.

♦ The yarn is made with bulky cellulosic fibers. It is recommended to verify that all the characteristics of the yarn meet the requirements of your product, also considering the type of work to be carried out and the intended use. It also could be needed either to select the knitting stitch or to adjust the finishing process in order to be in accordance with standard CFR 1610.

### FINISSAGGIO INDUSTRIALE

Affinché il consumatore finale possa lavare in lavatrice il capo realizzato è indispensabile effettuare un trattamento in acqua a 30°C. per 2/3 minuti al fine di permettere il rientro dei teli. Dopo il trattamento industriale possono essere riscontrate differenze di resa dimensionale fra lotti diversi anche dello stesso colore. Raccomandiamo di verificare il comportamento tra lotti diversi prima di procedere con la produzione. Si consiglia di effettuare le prove di trattamento ad acqua ed a secco al fine di verificare il comportamento del proprio manufatto ai lavaggi e calcolare preventivamente il restringimento per assicurarsi la conformità delle taglie.

### INDUSTRIAL FINISHING

It is necessary to make a water washing at 30° for 2-3 minutes to make the panels shrink properly and to allow the final user to machine wash the garment. Different lots, even of the same color, can have a different dimensional variation after industrial finishing. We suggest to check the different lots carefully before proceeding to production. We suggest to make a test to both water washing and dry cleaning to check the garment shrinkage and set up the size.

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL CAPO

Il lavaggio può essere effettuato in acqua (max 30°C) sia manualmente che in lavatrice con programma delicato seguendo le istruzioni preventive di finissaggio. Il trattamento industriale a secco non garantisce la stabilità dimensionale della taglia ad un successivo lavaggio in acqua, pertanto adeguare la simbologia di manutenzione. Per capi rigati o con forti contrasti di colore lavare solo a secco. Si consiglia di effettuare le prove di lavaggio sul proprio manufatto e di verificare che le solidità sotto riportate siano idonee alle proprie esigenze.

### WASHING INSTRUCTION FOR GARMENTS END USERS


We suggest both the hand water washing and machine washing (at 30° C) with delicate program following the industrial finishing instructions. Industrial dry cleaning does not guarantee the dimensional stability of the size in a next water washing: therefore we recommend to adjust the care instructions accordingly. For striped garments with strong colour contrast we recommend to dry clean only. We suggest to carry out your own finishing trials and check that below color fastness rates are suitable for your needs.

### SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE // GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOLOGY

CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS



CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS



### SOLIDITA COLORI

### COLORFASTNESS

| Solidità Color fastness | Lavaggio acqua Water washing |            | Lavaggio a secco Dry cleaning |            | Sudore acido Acid Perspiration |            | Sudore alcalino Alkaline Perspiration |            | Sfregamento secco Dry rubbing | Sfregamento umido Wet rubbing | Luce Light  |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| normative               | Iso 105-C06                  |            | Iso 105-D01                   |            | Iso 105-E04                    |            | Iso 105-E04                           |            | Iso 105-X12                   | Iso 105-X12                   | Iso 105-B02 |
|                         | staining                     | col change | staining                      | col change | staining                       | col change | staining                              | col change | staining                      | staining                      | col change  |
| Light col               | 4                            | 4          | 4                             | 4          | 3 / 4                          | 3 / 4      | 3 / 4                                 | 3 / 4      | 4                             | 4                             | 2 / 3       |
| Med col                 | 3 / 4                        | 4          | 3 / 4                         | 4          | 3 / 4                          | 3 / 4      | 3 / 4                                 | 3 / 4      | 3 / 4                         | 3 / 4                         | 3 / 4       |
| Dark col                | 3                            | 4          | 3                             | 4          | 3                              | 3 / 4      | 3                                     | 3 / 4      | 3                             | 2 / 3                         | 4 / 5       |

I dati sopra riportati sono da ritenersi valori medi per colori presenti in cartella

| Realizzato da componenti prefiniti |                     | Above-mentioned values are average values for colors available in the color card |                           |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo di tintura :                  |                     | Dyeing method                                                                    | Made from dyed components |
| Tasso di ripresa convenzionale:    | 7,48%               | Conventional regain allowance                                                    | 7,48%                     |
| Controllo colore                   | luce del giorno D65 | Quality control                                                                  | daylight D65              |
| Valore pH norma Iso 3071           | da 4 a 8            | pH value normative Iso 3071                                                      | 4 to 8                    |
| Peso metro quadro                  | 210gr               | GR/Square meter                                                                  | 210gr.                    |
| Tipo nodo                          | Manuale             | Knot type                                                                        | Hand knot                 |

### AVVERTENZE

- ♦ Filato ad alta elasticità
- ♦ Lavorare a due o più guidafilati per ottimizzare l'aspetto cromatico e di struttura.
- ♦ La simbologia di lavaggio sopra riportata è utilizzabile solo se si sono seguite le istruzioni indicate nel finissaggio industriale.
- ♦ Possibili scarti: 5% in numero di teli. Nel caso sia riscontrato uno scarto superiore è necessario interrompere la lavorazione e contattare il nostro Customer Service. Non potrete ritenerci responsabili per ulteriori lavorazioni eseguite e capi completi realizzati.

IMPORTANTE: Filati con caratteristiche elastiche devono essere lavorati prestando la massima attenzione alla tensione alla quale vengono sottoposti, ciò per garantire una buona uniformità della maglia. Durante la fase di tessitura, per non causare rotture del filato elastomero è importante evitare punti di attrito, punti di abrasione e tensioni elevate sugli aghi e sul tirapezza. Inoltre può essere necessario selezionare i punti maglia e ridurre la velocità di lavoro. Dopo il trattamento industriale possono essere riscontrate differenze di resa dimensionale fra lotti diversi anche dello stesso colore. Raccomandiamo di verificare il comportamento tra lotti diversi prima di procedere con la produzione. Consigliamo di mettere in atto le prevenzioni necessarie atte ad eliminare possibili difettosità dovute alla presenza di nodi. Per la particolare natura del filato è necessario accettare una maggiore tolleranza nei pesi vasca prodotti e nella riproduzione dei colori.

### WARNING

- ♦ High elasticity yarn
- ♦ Knit at two or more threadguides in order to optimize the chromatic and structural look of the garment.
- ♦ The above garment care international symbology is valid only if the industrial finishing instructions have been followed.
- ♦ Possible wastage of panels: 5%. If the wastage is higher than 5% it is necessary to stop knitting down and contact our Customer Service. Lanificio dell'Olivo cannot be responsible for further working process and manufactured garments.

IMPORTANT: Elastic yarns must be knitted paying the highest attention to the tension on the knitting machines in order to guarantee a good evenness on the knitted item. During the knitting process it is important to avoid any friction and tension on the needles in order to avoid any breaking of the elastic yarn. Moreover it might be necessary to select the most suitable stitches and reduce the speed of the machine. Different lots, even of the same color, may have a different dimensional variation after industrial finishing. We suggest to check carefully the different lots before proceeding with production. As this kind of yarn contains hand knots, we suggest to use any prevention to avoid any defect on the garments. Due to the particular characteristic of this yarn, it is necessary to accept an higher tolerance for both dye lot size and for the reproduction of the colors.

Tutti i dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati da prove a campione, devono quindi ritenersi a tutti gli effetti puramente indicativi.

All above information have been checked on knitted samples and must be considered as indicative.