



LANIFICIO  
dell'OLIVO

## Rainbow 7

NM. 6500

34% ALPACA SUPERFINE 33% LANA RWS MERINOS 33% ACRILICO

34% SUPERFINE ALPACA 33% MERINOS RWS WOOL 33% ACRYLIC

### IMPIEGO

AD UN CAPO SU MACCHINE RETTILINEE F. 7, A PIÙ CAPI SU F.5 E F. 3

### NORMATIVE E CAPITOLATI

◆ Il filato è prodotto in conformità con il regolamento europeo **REACH**. Per i colori della cartella il filato è conforme alla normativa **GB 18401:2010** (rpc) categoria b: prodotti a diretto contatto con la pelle. Metodo di analisi a singola fibra. Eventuali colori a campione dovranno essere testati.  
◆ Si raccomanda di verificare che tutte le caratteristiche del filato soddisfino i requisiti richiesti dal Vostro prodotto, anche in considerazione del tipo di lavorazione da effettuare e dell'utilizzo previsto.

### END USE

ONE END ON FLAT KNITTING MACHINES 7 GAUGES, MORE ENDS ON GG 5 AND 3

### REGULATIONS AND LAWS

◆ this yarn is produced in conformity with the european regulation **REACH**. For our own card colors the yarn is in conformity with normative **GB 18401:2010** (rpc) category b: products direct contact with skin. Single fibre test method. Any custom color has to be tested.  
◆ It is recommended to verify that all the characteristics of the yarn meet the requirements of your product, also considering the type of work to be carried out and the intended use.

### FINISSAGGIO INDUSTRIALE

Leggero lavaggio in acqua, max 30°C per 2/3 minuti al fine di permettere il rientro dei teli. Si consiglia di effettuare le prove di trattamento ad acqua ed a secco al fine di verificare il comportamento del proprio manufatto ai lavaggi e calcolare preventivamente il restringimento per assicurarsi la conformità delle taglie.

### INDUSTRIAL FINISHING

It is necessary to make a water washing at 30°C for 2-3 minutes to make the panels shrink properly. We suggest to make a test to both water washing and to dry cleaning to check in advance the garment shrinkage and ensure the conformity of the size.

### ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PER LA MANUTENZIONE DEL CAPO

Lavaggio manuale con sapone neutro. Per capi rigati o con forti contrasti di colore lavare solo a secco. Si consiglia di effettuare le prove di lavaggio sul proprio manufatto e di verificare che le solidità sotto riportate siano idonee alle proprie esigenze.

### WASHING INSTRUCTION FOR GARMENTS END USERS

Hand washing with neutral soap. For striped garments with strong colour contrast we recommend to dry clean only. We suggest to make your own finishing trials and check that below color fastness rates are suitable for your needs.

### SIMBOLOGIA INTERNAZIONALE DI MANUTENZIONE // GARMENT CARE INTERNATIONAL SYMBOLOGY

CAPI UNITI // PLAIN GARMENTS



CAPI RIGATI // STRIPED GARMENTS



### SOLIDITÀ COLORI // COLORFASTNESS

Solidità Color fastness normative	Lavaggio acqua Water washing Iso 105-C06		Lavaggio a secco Dry cleaning Iso 105-D01		Sudore acido Acid Perspiration Iso 105-E04		Sudore alcalino Alkaline Perspiration Iso 105-E04		Sfregamento secco Dry rubbing Iso 105-X12		Sfregamento umido Wet rubbing Iso 105-X12		Luce Light Iso 105-B02	
	staining	col change	staining	col change	staining	col change	staining	col change	staining	staining	staining	col change		
Light col	4	4	4	4	3/4	3/4	3/4	3/4	4	4	2/3			
Med col	3/4	4	3/4	4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4			
Dark col	3	4	3	4	3	3/4	3	3/4	3	2/3	4/5			
Med fluo col	3/4	4	3/4	4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	2			
Dark fluo col	3	4	3	4	2/3	2/3	2/3	3/4	3	2/3	2			

I dati sopra riportati sono da ritenersi valori medi per colori presenti in cartella

Above-mentioned values are average values for colors available in the color card

Tipo di tintura:	matasse	Dyeing method	hanks
Tasso di ripresa convenzionale:	12,34%	Conventional regain allowance	12,34%
Controllo colore	luce del giorno D65	Quality control	daylight D65
Valore pH norma Iso 3071	da 4 a 8	pH value normative Iso 3071	4 to 8
Peso metro quadro	245 gr.	GR/Square meter	245 gr.
Tipo nodo	Splycer	Knot type	Splycer

### AVVERTENZE

◆ Possibili scarti: 5% in numero di teli. Nel caso sia riscontrato uno scarto superiore è necessario interrompere la lavorazione e contattare il nostro Customer Service. Non potrete ritenervi responsabili per ulteriori lavorazioni eseguite e capi completi realizzati.

◆ È consigliabile proteggere i vostri capi da prolungate esposizioni alla luce, e dal calore solare.

IMPORTANTE: La presenza sporadica di fibre scure naturali visibili su colori molto chiari e di fibre chiare visibili su colori molto scuri è una caratteristica non eliminabile della fibra di alpaca. Considerando la voluminosità del filato consigliamo di attuare le prevenzioni atte ad eliminare difettosità dovute alla presenza di nodi. I colori melanges possono essere soggetti a leggere variazioni del colore fra lotti di produzione diversi.

### WARNING

◆ Possible wastage of panels: 5%. If the wastage is higher than 5% it is necessary to stop knitting down and contact our Customer Service. Lanificio dell'Olivo cannot be responsible for further working process and manufactured garments.

◆ It is advisable to protect your garments from long exposure to light and solar heat.

IMPORTANT: The sporadic presence of dark natural hairs visible on very light colors and the presence of light natural hairs visible on very dark colors is a physical characteristic of the alpaca fibre that cannot be avoided. As it is a bulky yarn, we suggest to carry out prevention to avoid any defects on the garments due to presence of hand knots. The melange colours can present some colour variations of different production lots.

Tutti i dati riportati nella presente scheda tecnica sono stati ricavati da prove a campione, devono quindi ritenersi a tutti gli effetti puramente indicativi.  
All above information have been checked on knitted samples and must be considered as indicative.